

# KNAUF - FUGENFÜLLER LEICHT

Hochwertiger Spezialgips für innen - leichtgängig in der Verarbeitung und sehr Ergiebigkeit

## PRODUKTBE SCHREIBUNG

Fugenfüller Leicht von Knauf - die Gips-Spachtelmasse für Trockenbau-Systeme. Anmachfertiger, besonders leichtgängig zu verspachtelnder mineralischer Spezialgips. Füll- und Feinspachtel Typ 3B, gemäß den Produkteigenschaften EN 13963. Pulverförmiges Material auf Gipsbasis, mit mineralischen Füllstoffen und Stellmitteln. Knollen- und klumpenfrei anmischbar, sahnig-steife, geschmeidige Konsistenz, sehr gutes Haftvermögen und schnelle Festigkeitsentwicklung. Lange Verarbeitungszeit, hohes Wasserrückhaltevermögen, sehr wirtschaftlich und hoch ergiebig.

## ANWENDUNGSBEREICH

Knauf Fugenfüller Leicht - für Wand und Decke im Innenbereich. Zum Verspachteln von [Gipsplatten](#) mit halbrunder Kante (HRK), mit halbrunder, abgeflachter Kante (HRAK) sowie AFK- Kanten (abgeflachte Fasekante) und AK- Kanten (abgeflachte Kante). Geeignet zum Ansetzen von Gips- und Gipsverbundplatten im Dünnbettverfahren, Verkleben von Stuckprofilen und das Verfüllen von Fehlstellen bei Gipsplatten.



## TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Wert	Einheit	Standard
Brandverhalten	A1	-	EN 13963
Fugenspachtel erfüllt Produkteigenschaften	-	-	EN 13963
Mischungsverhältnis	1,9 Liter Wasser auf 2,5 kg Spachtel-Trockenmasse		
Verbrauch	ca. 250 g / lfm Fuge		
Reichweite je 25 Kg	ca. 100 lfm Fuge (HRK- Kante)		
Verarbeitungszeit	ca. 45 Minuten nach dem Ansetzen		
Verarbeitungstemperatur	Umgebungstemperatur von mindestens + 10°C		
Stumpfzeit (*	2 bis 3 Minuten		
Haltbarkeit	min. 6 Monate		
Farbe	grau (im trockenen Zustand)		

\*Stumpfzeit ist die Ruhezeit, die ein Pulver und eine Flüssigkeit benötigen, um sich zu einer homogenen Masse zu verbinden.

## ANMISCHEN

Knauf Fugenfüller leicht Trockenmasse der zuvor abgemessenen Menge kaltem, sauberen Wassers hinzufügen und mit einem Kellenspachtel, ohne weitere Zusätze so lange vermischt, bis Sie eine sahnig-steife und homogene Masse ohne Klumpen erhalten.

## ZU BEACHTEN

Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss trockenen und frei von Rückständen sein. Geschnittene Kanten müssen vor dem Verspachteln mit Tiefengrund behandelt werden. Die Tiefengrundierung sorgt für eine Verfestigung sowie Sättigung (Minderung der Saugfähigkeit) des mineralischen Untergrunds. Zu verwenden sind hier alle gängigen, gemäß ihrer Anwendung gebrauchsfertigen Universaltiefgrundemulsionen, die auf saugenden und porösen mineralischen Oberflächen aufzutragen sind. An kartonummantelten Plattenkanten sollte mit Fugendeckstreifen gearbeitet werden.

## VERPACKUNG / LAGERUNG

Auf Palette - 42 Sack zu je 25 kg, gesamt 1.050 kg. Lagerung: Säcke kühl und trocken, mit Folie abgedeckt auf Holzpaletten lagern.

Knauf Fugenfüller Leicht, Füll- und Feinspachtel Typ 3B erfüllt gemäß Normen und Vorschriften die Produkteigenschaften nach EN 13963. Hergestellt in der europäischen Union. Herstellungsland: PL Hersteller: KNAUF

Weitere Details zu diesen Produkten, sowie eine Übersicht zum aktuellem Lieferprogramm, finden Sie online unter [www.wirbau.de](http://www.wirbau.de)