

# KNAUF - UNIFLOTT

Gips-Spachtelmasse - Spezialgips zum Verspachteln von Gipsplatten an Wand und Decke

## PRODUKTBE SCHREIBUNG

Fugenspachtel „UNIFLOTT“ von Knauf - für die fachgerechte Grundverspachtelung von Trockenbau-Systemen. Hoch geschmeidige und leichtgängige Spachtelmasse. Anmachfertiges, pulverförmiges Material mit hohem Wasserrückhaltevermögen für die Handverspachtelung. Nach dem Aufbringen hohes Haftvermögen, schnell austrocknend mit sehr hoher Festigkeitsentwicklung bei geringem Trocknungsschwund. Nach Trocknung leicht schleifbar mit sehr hoher Rissicherheit. Diffusionsoffen.

## ANWENDUNGSBEREICH

Uniflott - für die fachgerechte Grundverspachtelung. Spezialgips zum Verspachteln von Gipsplatten mit halbrunder Kante (HRK) sowie Gipskartonplatten mit halbrunder, abgeflachter Kante (HRAK). Verarbeitung kann hierbei ohne Fugendeckstreifen an den kartonummantelten Flächen erfolgen. Fugen geschnittener Kanten sollten mit Fugendeckstreifen bewehrt werden. Gipsplattenoberflächen sollten grundsätzlich vorbehandeln und grundiert werden. Für das Verfüllen von Rissen und Löchern. **Knauf Uniflott** ist für den inneren Anwendungsbereich an Wand und Decke geeignet. Hoch ergebnisreich.



## TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Wert	Einheit	Standard
Brandverhalten	A1	-	EN 13963
Fugenspachtel erfüllt Produkteigenschaften	-	-	EN 13963
Mischungsverhältnis	2,4 Liter Wasser auf 5 kg Spachtel-Trockenmasse		
durchschnittlicher Verbrauch HRK- Kante	ca. 110g / lfm Fuge		
durchschnittlicher Verbrauch HRAK- Kante	ca. 210g / lfm Fuge		
Verarbeitungszeit	ca. 45 Minuten nach dem Ansetzen		
Verarbeitungstemperatur	Umgebungstemperatur von mindestens + 10°C		
Stumpfzeit (*)	2 bis 3 Minuten		
Inhalt Sack	25 kg		
Palette	42 Sack (1.050 kg)		
Farbe	hellgrau (im trockenen Zustand)		

\* Stumpfzeit ist die Ruhezeit, die ein Pulver und eine Flüssigkeit benötigen, um sich zu einer homogenen Masse zu verbinden.

## ZU BEACHTEN

Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss trocken und frei von Rückständen sein. Gipsplattenoberflächen müssen vor dem Verspachteln mit Tiefengrund behandelt werden. Die Tiefengrundierung sorgt für eine Verfestigung sowie Sättigung (Minderung der Saugfähigkeit) des mineralischen Untergrunds. Zu verwenden sind hier alle gängigen, gemäß ihrer Anwendung gebrauchsfertigen Universalgrundemulsionen, die auf saugenden und porösen mineralischen Oberflächen aufzutragen sind. Lagerung/ Verpackung auf Palette - 42 Sack zu je 25 kg, gesamt 1.050 kg. Lagerung: Lagerfähigkeit mindestens 9 Monate (25 kg), Säcke in trockenen Räumen kühl, auf Holzpaletten lagern und mit Folie abdecken. Angebrochene Säcke luftdicht verschließen.

## ANMISCHEN

Uniflott Trockenmasse der zuvor abgemessenen Menge kaltem, sauberem Wassers hinzufügen und mit einem Kellenspachtel, ohne weitere Zusätze so lange vermischt, bis Sie eine sahnig-steife und homogene Masse ohne Klumpen erhalten. Mischungsverhältnis 2,4 Liter Wasser auf 5 kg Spachtel-Trockenmasse.

Knauf Uniflott - mineralischer Premium Fugenspachtel für die Handverspachtelung. Erfüllt gemäß Normen und Vorschriften die Produkteigenschaften nach EN 13963. Hergestellt in der europäischen Union. Herstellungsland: PL Hersteller: KNAUF

Weitere Details zu diesen Produkten, sowie eine Übersicht zum aktuellem Lieferprogramm, finden Sie online unter [www.wirbau.de](http://www.wirbau.de)